

VISION-LITE, VISION-LITE II

Szkło antyrefleksyjne



Transparentny obraz wewnątrz

VISION-LITE, VIEW CLEAR II

OPIS

Szko VISION-LITE oraz VIEW CLEAR II ogranicza zjawisko odbijania światła. Dzięki powlekanii powierzchni szkła bazowego DIAMANT tlenkami metali metodą katodowego napylania uzyskuje się produkt pozbawiony, zastaniających widok, refleksów.

ZASTOSOWANIE

Szko VISION-LITE nadaje się zwłaszcza do takich zastosowań, w których odbicia na zwykłym szkłe zakłócają dobrą widoczność:

- witryny sklepowe, przeszklone ściany w hotelach i restauracjach, wieżki kontrolne na lotniskach, portach dworcach,
- tablice sygnalizacyjne, reklamowe i informacyjne na dworcach i lotniskach

Szko VIEW CLEAR II stosowane jest we wnętrzach budynków:

- gabloty sklepowe, sale wystawiennicze, witryny muzealne
- studia telewizyjne i nagraniowe, kabinny tłumaczy

ASORTYMENT

VISION-LITE produkowane jest jako bezpieczne szkło laminowane STADIP PROTECT z dwóch tafli szkła DIAMANT. Możliwe jest zastosowanie formatów szklanych w szybach zespolonych co zwiększa izolacyjność termiczną przeszklania. Również laminowanie z innymi szklami powłokowymi (np. PLANITHERM) pozwala na tworzenie szyb dwufunkcyjnych: minimalna ilość refleksów (ok 3% odbicia) wraz z komfortem termicznym ($U=1,1\text{ kW/m}^2$)

Dostępne grubości szkieł to : 44.2; 66.2; 88.2 oraz na indywidualne zapytanie 1010.2mm

Hartownym odpowiednikiem szkła VISION-LITE jest VIEW CLEAR II - monolityczne szkło, które poddane jest obróbce termicznej. Dedykowane do gablot i witryn występuje w trzech grubościach - 3mm, 4mm oraz 6mm

ZALETY

- optymalna widoczność, bardzo niskie odbicie resztkowe (1% refleksów). Obserwatorowi nie przeszkadzają ani refleksy, ani odbijające się elementy otoczenia

- wierne oddanie kolorów i kontrastu dzięki zastosowaniu szkła DIAMANT
- duże wymiary - dla dużych witryn sklepowych/muzealnych
- bezpieczeństwo - dla lepszej ochrony, szkło występuje w wersji laminowanej oraz hartowanej
- możliwość laminowania z formatkami szklanymi o funkcji zwiększonej izolacyjności termicznej (np. PLANITHERM).



SZKŁO	BUDOWA	ODBICIE ŚWIATŁA L_R [%]	DŁUGOŚĆ [mm]	SZEROKOŚĆ [mm]
VISION-LITE	44.2; 66.2; 88.2	1	6000	3210
VISION-LITE II	3, 4, 6mm	<1	4800	2400
VISION-LITE PLANITHERM	np. 44.2; 66.2; 88.2	3	4200	2600

Glassolutions Saint-Gobain

ul. Przejazdowa 22b, 05-800 Pruszków

www.glassolutions.pl

pl.glassolutions@saint-gobain.pl

